COSMOTHENE® EVA H2181

Fabricante	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COSMOTHENE EVA se produce mediante la última tecnología de proceso de autoclave licenciada por Sumitomo Chemical Co. Japón. COSMOTHENE EVA tiene buena procesabilidad, es resistente, elástica, tiene buena resistencia a la fisuración por esfuerzo (ESCR) y buena resistencia a bajas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Excelente recuperación elástica Buena Procesabilidad Buena Tenacidad Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Resistente a baja temperatura	- - - - - -	- - - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Calzado Aislamiento Juguetes	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Contenido de acetato de vinilo	18.0 wt%	-	-
Dureza Durometro	32	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	63.0 °C	145.4 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.