COSMOTHENE® L705

Fabricante	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COSMOTHENE® L705 es un producto de polietileno de baja densidad. Se puede procesar mediante recubrimiento por extrusión y está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Aplicaciones de recubrimiento. Las características incluyen: Buena Adhesión, Buena Procesabilidad, Buena Sellabilidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión Buena Sellabilidad Térmica Buena Procesabilidad Bajo cuello de botella	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
Formas	Pellets	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	550 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	216 MPa	31328.21 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	105 °C	221.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	300 to 320 °C	572.0 - 608.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.