COSMOPLENE® FC9411G

Fabricante	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COSMOPLENE® FC9411G es un producto de copolímero aleatorio de polipropileno (PP Random Copolymer). Se puede procesar por recubrimiento por extrusión y está disponible en Asia-Pacífico. Las aplicaciones de COSMOPLENE® FC9411G incluyen aplicaciones de recubrimiento, película y embalaje. Las características incluyen: claridad, copolímero, buena sellabilidad, alta rigidez.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Dispersable Alta claridad Alta rigidez Sellabilidad a baja temperatura Copolímero aleatorio Terpolímero	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Película biaxialmente orientada		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Embalaje de Alimentos Laminados	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	780 MPa	113129.64 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	146 °C	294.8 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	280 to 320 °C	536.0 - 608.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.