COSMOPLENE® FL7641

Fabricante	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COSMOPLENE®FL7641 es un producto de copolímero aleatorio de polipropileno (PP copolímero aleatorio). Se puede procesar mediante película fundida y está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las aplicaciones de COSMOPLENE®FL7641 incluyen películas y papel adhesivo/papel encolado. Las características incluyen: Fuerte adhesión, alto brillo, Copolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar Buena adhesión Terpolímero Copolímero aleatorio	- - - -	- - - -
Usos	Película Fundida Adhesivo	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	900 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	830 MPa	120381.54 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	139 °C	282.2 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.