Dynaflex™ G7950-9001-02

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dynaflex™G7950-9001-02 es un TPE universal de fácil procesamiento diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aquellas que deben cumplir con las normas FDA. Puede adherirse al polipropileno mediante moldeo por superposición Similar al caucho Tacto suave

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E76261-101061779	-	-
Características	materiales reciclables Trabajabilidad, buena Buena Estabilidad en el Procesamiento Buena Liquidez General	- - - - -	- - - - -
Usos	Sobreinyección Arandela Artículos para el hogar	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sellos Aplicación de tacto suave Mango suave Artículos deportivos General Campo de aplicación de bienes de consumo	- - - - - -	- - - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2600 3 UL 94 .QMFZ2.E76261	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	%	-	ASTM D955
Dureza Durometro	50	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.72 MPa 2.48 MPa	- 249.47 psi 359.69 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	4.55 MPa	659.92 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	620 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	21.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	13 %	-	ASTM D395B

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad aparente	10.0 Pa·s	-	ASTM D3835
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Regranulado máximo sugerido	20 %	-	-
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.