Versaflex™ 9555-1

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Versaflex™9555-1 tiene una fuerte fluidez, buena estética superficial y es adecuado para varias aplicaciones. Muy adecuado para corredores largos y estrechos Muy fuerte capacidad de coloración Se puede unir al polipropileno mediante moldeo por superposición Excelente estética superficial

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Liquidez Buena coloración Excelente apariencia	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.988 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.1 g/10 min 27 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
Contracción de moldeo	%	-	ASTM D955
Dureza Durometro	53	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.45 MPa 2.31 MPa	- 210.31 psi 335.04 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	3.90 MPa	565.65 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	580 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	20 %	-	ASTM D395B

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad aparente	35.0 Pa·s 7.20 Pa·s	- - -	ASTM D3835 ASTM D3835 ASTM D3835

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Regranulado máximo sugerido	20 %	-	-
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.