Trademark PE LLD5025G

Fabricante	Trademark Plastics Corporation	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La marca registrada PE LLD5025G es un producto de polietileno de alta densidad. Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de la marca registrada PE LLD5025G incluyen tapas/tapones/cierres, aditivos/masterbatch, aplicaciones de contacto con alimentos y aplicaciones domésticas. Las características incluyen: Aceptable para contacto con alimentos Buena procesabilidad Buena resistencia al desgarro Buena tenacidad

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Rasgadura Buena Tenacidad	- - - -	- - - -
Usos			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tapas Cierres Artículos para el hogar Tapas Masterbatch	- - - - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Gránulos	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	51	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	269 MPa	39015.22 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	11.3 MPa	1638.93 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	95 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	91.7 °C	197.06 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.