Trademark PE LLD2025

Fabricante	Trademark Plastics Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Trademark PE LLD2025 es un producto de Polietileno Lineal de Baja Densidad. Puede procesarse por moldeo por inyección y está disponible en Norteamérica. Las aplicaciones de Trademark PE LLD2025 incluyen tapas/tapones/cierres, aditivo/masterbatch, aplicaciones en contacto con alimentos y aplicaciones domésticas. Las características incluyen: Apto para contacto con alimentos, buena procesabilidad, buena resistencia al desgarro, buena tenacidad

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Rasgadura Buena Tenacidad	- - - -	- - - -
Usos	Tapas Cierres	- -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Concentrados de Color Artículos para el hogar Tapas Masterbatch	- - - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	50	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	259 MPa	37564.84 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	11.1 MPa	1609.92 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	360 %	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	95.0 °C	203.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.