Trademark PE mLLD1918B

Fabricante	Trademark Plastics Corporation	**Categoría**	mLLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Trademark PE mLLD1918B es un producto de Polietileno Lineal de Baja Densidad Metalloceno. Puede ser procesado por coextrusión y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Trademark PE mLLD1918B incluyen película, aplicaciones de contacto con alimentos, embalaje y aplicaciones de sellado. Las características incluyen: Aceptable para contacto con alimentos, Buena sellabilidad, Alto brillo, Alta resistencia, Ayuda de procesamiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Ayuda de Procesamiento	-	-
Características	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena Sellabilidad Térmica	-	-
	Alto brillo	-	-
	Alta resistencia		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película Embalaje Sellos	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Gránulos	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Fuerza de punzonado de película	77.0 N	17.31 lbf	ASTM D3763
Módulo secante	172 MPa 190 MPa	- 24946.54 psi 27557.22 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	10.7 MPa 9.51 MPa	- 1551.91 psi 1379.31 psi	ASTM D882 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	58.5 MPa 51.6 MPa	8484.72 psi 7483.96 psi	- -
Elongación a la tracción	 450 % 600 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	800 g	28.22 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	 230 g 500 g	- 8.11 oz 17.64 oz	ASTM D1922 - -
Temperatura de iniciación de sellado	95.6 °C	204.08 °F	ASTM D3763

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	130	-	ASTM D2457
Opacidad	4.0 %	-	ASTM D1003

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	182 to 204 °C	359.6 - 399.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.