Trademark PP PPH2000MA

Fabricante	Trademark Plastics Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La marca registrada PP PPH2000MA es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopolímero). Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de la marca registrada PP PPH2000MA incluyen tapas/tapones/cierres, contenedores, aplicaciones de contacto con alimentos, utensilios de cocina y embalaje. Las características incluyen: Bajo a ningún olor/sabor Aceptable para contacto con alimentos Buena procesabilidad Homopolímero

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático Agente nucleante	- -	- -
Características	Antiestático Contacto Alimentario Aceptable Buena estabilidad del color	- - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena fluidez Buena Procesabilidad Homopolímero Bajo a ningún olor Bajo a Ningún Sabor Nucleado	- - - - -	- - - -
Usos	Cierres Embalaje rígido Productos de mesa Contenedores de pared delgada	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	39.3 MPa	5699.99 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	8.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D790

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto Izod con entalla	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.