TRANSMARE® 19HT20-0.001

Fabricante	Transmare Compounding B.V.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	20% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TRANSMARE® 19HT20-0.001 es un homopolímero de polipropileno relleno de talco fino blanco al 20% para propósitos de moldeo por inyección, con alta rigidez y buen flujo. Adecuado para colores claros.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 20% relleno por peso	-	-
Características	Buena fluidez Alta rigidez	- -	- -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min 85 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
Dureza Shore	74	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	35.0 MPa 30.0 MPa	- 5076.33 psi 4351.14 psi	ISO 527-2/50 - -
Deformación a la tracción	4.0 % 15 %	- - -	ISO 527-2/50 - -
Módulo de flexión	3500 MPa	507633.0 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	59.0 MPa	8557.24 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	2.2 kJ/m²	1.05 ft·lb/in²	ISO 179/A
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.7 kJ/m²	1.28 ft·lb/in²	ISO 180/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	114 °C 72.0 °C	- 237.2 °F 161.6 °F	- ISO 75-2/B

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
			ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	154 °C	309.2 °F	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.