TRANSMARE® 19HT30-0.001

Fabricante	Transmare Compounding B.V.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TRANSMARE® 19HT30-0.001 es un homopolímero de polipropileno relleno de talco fino blanco al 30% para propósitos de moldeo por inyección, con alta rigidez y buen flujo. Adecuado para colores claros.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 30% relleno por peso	-	-
Características	Buena fluidez Alta rigidez	- -	- -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	18 g/10 min 80 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
Dureza Shore	75	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	34.0 MPa 30.0 MPa	- 4931.29 psi 4351.14 psi	ISO 527-2/50 - -
Deformación a la tracción	3.0 % 10 %	- - -	ISO 527-2/50 - -
Módulo de flexión	4400 MPa	638167.2 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	59.0 MPa	8557.24 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	1.5 kJ/m²	0.7137 ft·lb/in²	ISO 179/A
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.7 kJ/m²	1.28 ft·lb/in²	ISO 180/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	119 °C 76.0 °C	- 246.2 °F 168.8 °F	- ISO 75-2/B

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
			ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	155 °C	311.0 °F	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.