# UBESTA 3030JI5L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | UBE America, Inc. | **Categoría** | Nylon 12 |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Flexible (Extrusión)

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena flexibilidad | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |
| **Código de marcado de piezas** | PA12-HIP | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.01 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Contracción de moldeo** | | | |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | 1.4 %<br>0.70 % | -<br>-<br>- | Internal Method<br>-<br>- |
| **Absorción de agua** | 0.60 % | - | Internal Method |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 26.0 MPa | 3770.99 psi | ISO 527-2 |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |
| **Módulo de flexión** | 400 MPa | 58015.2 psi | ISO 178 |
| **Esfuerzo a la flexión** | 20.0 MPa | 2900.76 psi | ISO 178 |
| **Resistencia al impacto Charpy sin entalla** | 120 kJ/m² | 57.1 ft·lb/in² | ISO 179 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | 90.0 °C<br>45.0 °C | -<br>194.0 °F<br>113.0 °F | -<br>ISO 75-2/B<br>ISO 75-2/A |
| **CLTE** | 1.7E-4 cm/cm/°C | - | ISO 11359-2 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.