UBE Polyethylene R300

Fabricante	UBE America, Inc.	**Categoría**	PE Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

UBE Polietileno R300 es un material de Polietileno. Está disponible en América del Norte. Atributo principal de UBE Polietileno R300: Buena tenacidad. Aplicación típica de UBE Polietileno R300: Piezas de ingeniería/industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Tenacidad	-	-
Usos	Partes de pared gruesa	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	54	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	750 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-75.0 °C	-103.0 °F	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	93.0 °C	199.4 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.