TULAMID® PA-SV30

Fabricante	UCC Shchekinoazot	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	30% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Poliamida 6 cargada con fibra de vidrio es un plástico de ingeniería basado en un polímero termoplástico - poliamida 6 - y fibra de vidrio que modifica sus propiedades. Aplicación La poliamida 6 cargada con fibra de vidrio se utiliza para la producción de componentes de máquinas, productos de alta tecnología, industriales y de consumo mediante moldeo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 30% de relleno por peso	-	-
Características	No tóxico	-	-
Usos	Aplicaciones para consumidores Aplicaciones industriales Partes de Máquina/mecánicas	- - -	- - -
Formas	Gránulos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.32 to 1.38 g/cm³	-	Internal Method
Contracción de moldeo	0.50 to 0.80 %	-	Internal Method
Distribución de tamaño de partícula	%	-	-
Dureza	MPa	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa MPa	- - -	Internal Method - -
Elongación a la tracción	%	-	Internal Method
Módulo de flexión	MPa	-	Internal Method
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	kJ/m²	-	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 °F	Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	ohms	-	Internal Method
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	Internal Method
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.