Unilex™ UP.700.935UG

Fabricante	United Polychem	**Categoría**	PE Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Coomonómero de octeno con UV8 para uso general, versión en polvo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Buena Resistencia a UV Comonómero de octeno	- -	- -
Usos	Uso general	-	-
Formas	Polvo	-	-
Método de procesamiento	Moldeo rotacional	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.933 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.