UNISOFT ADHESION™ AD-30A-CL-8-01

Fabricante	United Polychem	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de TPE basado en copolímero en bloque de estireno-etileno/butileno-estireno. Grado de unión transparente a copoliéster (PETG), PC, PS y Nory®, HIPS y PC/ABS; excelentes propiedades de resistencia al desgarro; Unisoft Adhesion™ AD-30A-CL-8-01 es un grado de adhesión general destinado a su uso en procesos de moldeo por inyección y extrusión. Todos los ingredientes utilizados en este compuesto cumplen con ciertas regulaciones de la FDA.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Buena adhesión Buena Resistencia a la Rasgadura	- - -	- - -
Usos	Adhesivos	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.50 to 3.0 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	30	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	7.58 MPa	1099.39 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	29.1 kN/m	-	ASTM D624

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	179 to 193 °C	354.2 - 379.4 °F	-
Temperatura frontal	199 to 218 °C	390.2 - 424.4 °F	-
Temperatura de boquilla	224 to 246 °C	435.2 - 474.8 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	29.4 to 65.6 °C	84.92 - 150.08 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.