UNISOFT ADHESION™ AD-80A-NT-1-35

Fabricante	United Polychem	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de TPE basado en copolímero en bloque de estireno-etileno/butileno-estireno. Grado especial de unión a PC/ABS, PC/PBT, PC, ABS, PBT, PET y PET-G; excelente procesabilidad; Unisoft Adhesion™ AD-80A-NT-1-35 es un grado de adhesión general destinado a su uso en procesos de moldeo por inyección y extrusión. Todos los ingredientes utilizados en este compuesto cumplen con ciertas regulaciones de la FDA.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Trabajabilidad, buena Adhesividad Buena adhesión	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Adhesivo	-	-
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	%	-	ASTM D955
Dureza Durometro	78	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.55 MPa	950.0 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	65.6 °C	150.08 °F	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura trasera	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.