UNISOFT TPE™ ST-41A-CL-2-01

Fabricante	United Polychem	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto TPE basado en copolímero en bloque de estireno-etileno/butileno-estireno

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión Buena adhesión Baja densidad	- - -	- - -
Usos	Adhesivos Unión	- -	- -
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA	-	-
Apariencia	Translúcido	-	-
Formas	Pellets	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.880 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.50 to 3.5 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	41	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.70 MPa	971.75 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	160 to 180 °C	320.0 - 356.0 °F	-
Temperatura frontal	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-
Temperatura de boquilla	200 to 210 °C	392.0 - 410.0 °F	-
Temperatura del molde	30.0 to 65.0 °C	86.0 - 149.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.