UNISOFT TPE™ ST-78A-NT-1-01

Fabricante	United Polychem	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto TPE basado en copolímero en bloque de estireno-etileno/butileno-estireno

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Uso general Buena adhesión	- - -	- - -
Usos	Adhesivos Uso general	- -	- -
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Pellets	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.50 to 2.5 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	78	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	3.79 MPa	549.69 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	166 to 185 °C	330.8 - 365.0 °F	-
Temperatura frontal	185 to 204 °C	365.0 - 399.2 °F	-
Temperatura de boquilla	204 to 218 °C	399.2 - 424.4 °F	-
Temperatura del molde	29.4 to 65.6 °C	84.92 - 150.08 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.