elitel UE3300

Fabricante	UNITIKA Plastics Division	**Categoría**	TPC-ET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Las resinas UNITIKA elitel son resinas de poliéster copoliméricas saturadas termoplásticas. Gracias a sus diversas propiedades □□□□□□□□entes, las resinas elitel están ampliando sus aplicaciones desde productos como adhesivos, pinturas, aglutinantes para tintas y agentes modificadores hacia productos en campos de alta tecnología de nueva generación. Características: los productos elitel tienen una adhesividad y capacidad de recubrimiento superiores en comparación con diversos materiales. Presentan excelente adhesividad y capacidad de recubrimiento sobre una variedad de materiales: películas y productos moldeados de materiales plásticos como poliéster, policloruro de vinilo, policarbonato y acetato de celulosa; materiales de acero como placas de acero; materiales metálicos como cobre y aluminio; tejidos o telas no tejidas de poliéster y otras fibras; papeles, maderas y otros. Los productos elitel pueden endurecerse mediante el uso combinado de un agente endurecedor. De este modo, la excelente dureza, las propiedades de formación de película y la resistencia al calor pueden mejorarse aún más. La mezcla de una resina elitel con otra resina elitel o con una resina diferente proporciona aleaciones con propiedades de resina más diversificadas. Además, los productos elitel son eficaces como resina modificadora para aportar a otras resinas flexibilidad, capacidad de recubrimiento, tenacidad y otras propiedades. Las resinas elitel forman películas excelentes en flexibilidad, propiedades eléctricas, resistencia a la intemperie, así como en apariencia y transparencia. Las resinas elitel mantienen una calidad constante con menor variación de calidad con el tiempo. También son excelentes desde el punto de vista higiénico

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Puro/Alta Pureza	-	-
	Bajo peso molecular	-	-
	Alta resistencia	-	-
	Copolímero	-	-
	Buen rendimiento eléctrico	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Resistencia al calor, alta	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Tasa de tracción extendida	-	-
	Excelente apariencia	-	
	Transparencia Media	-	
Usos	Películas	-	-
	Mezclando	-	-
	Aplicación de recubrimiento	-	-
	Adhesivo	-	-
Apariencia	Verde oscuro	-	-
Formas	escama	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.30 %	-	ASTM D570
Dureza Durometro	70	-	ASTM D2240

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	45.0 °C	113.0 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	80.0 °C	176.0 °F	ASTM D1525

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad de fusión	15.0 Pa·s	-	ASTM D3835
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.