Tool-A-Thane UT-505

Fabricante	Urethane Tooling & Engineering Corp	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dureza 55 Shore A Capacidad de carga más baja No apto para aplicaciones de conformado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Moldes/Dados/Herramientas	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.22 g/cm³	-	-
Contracción de moldeo	1.5 %	-	-
Dureza Durometro	55	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción		-	-
Resistencia a la abrasión		-	-
Desgarro Graves	42.0 kN/m	-	-
Esfuerzo a la tracción	2.17 MPa 5.31 MPa	- 314.73 psi 770.15 psi	- - -
Resistencia a la tracción	31.7 MPa	4597.7 psi	-
Elongación a la tracción	440 %	-	-
Resistencia al desgarro	5.3 kN/m	-	ASTM D470

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Profundidad de penetración	40 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-67.8 °C	-90.04 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.