Utomer UT10P95A

Fabricante	Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TIPO: Utomer UT10P95A TPU es un poliuretano termoplástico (TPU) tipo poliéter de 95A. Características: excelente claridad y estabilidad UV con buena resistencia a la fusión. Usos: extrusión para película o compounding.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Fundido Buena Resistencia a UV Alta claridad	- - -	- - -
Usos	Compounding Película	- -	- -
Método de procesamiento	Compounding Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 to 40 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	92 to 98	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	MPa MPa	- - -	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-10.0 °C	14.0 °F	ASTM D3418

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	80.0 °C	176.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 2 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del adaptador	205 °C	401.0 °F	-
Temperatura del dado	200 °C	392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.