Utomer UT380

Fabricante	Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Utomer TPU que incluye tipo éster y tipo éter. Es adecuado para calandrado y extrusión, que se utilizan para calzado y cuero sintético de ropa y compuestos con PVC.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Compounding Calzado Aplicaciones textiles	- - -	- - -
Método de procesamiento	Calandrado Compounding Extrusión	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	78 to 82	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	45.0 mm³	-	DIN 53516
Esfuerzo a la tracción	10.0 MPa 14.0 MPa	- 1450.38 psi 2030.53 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	600 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	0.100 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-15.0 °C	5.0 °F	ASTM D3418
Temperatura de fusión	185 to 200 °C	365.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.