DENILUB Y 15G 4TF

Fabricante	Vamp Tech	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	15% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PA 66 15% reforzado con fibra de vidrio y PTFE.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 15% de relleno por peso	-	-
Aditivo	Lubricante de PTFE	-	-
Características	Lubricado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo		-	ASTM D955
	0.60 %	-	-
	0.90 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	6000 MPa	870228.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	3.5 %	-	ASTM D638
Coeficiente de fricción	0.24 0.29	- - -	ASTM D1894 - -
Factor de desgaste	15.0 10^-10 m³ h/N·m·h	-	-
Resistencia al impacto Izod con entalla	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	245 °C	473.0 °F	ASTM D648A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	240 °C	464.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.