DENILUB Y 20G 4TF

Fabricante	Vamp Tech	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	20% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PA 66 20% reforzado con fibra de vidrio y PTFE.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso	-	-
Aditivo	Lubricante de PTFE	-	-
Características	Lubricado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo		-	ASTM D955
	0.60 %	-	-
	1.0 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	6500 MPa	942747.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	115 MPa	16679.37 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	3.0 %	-	ASTM D638
Coeficiente de fricción	0.25 0.32	- - -	ASTM D1894 - -
Factor de desgaste	20.0 10^-10 m³ h/N·m·h	-	-
Resistencia al impacto Izod con entalla	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 180/A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	250 °C	482.0 °F	ASTM D648A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	245 °C	473.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.