VAMPLUB C 15C 20TFSi

Fabricante	Vamp Tech	**Categoría**	PC
Carga/Filler	15% Fibra de carbono	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PC reforzado con 15% de fibra de carbono con PTFE y silicona.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 15% Relleno por Peso	-	-
Aditivo	Lubricante de PTFE + Silicona	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo		-	ASTM D955
	0.20 %	-	-
	0.50 %	-	-
Absorción de agua	0.15 %	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	9000 MPa	1305342.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.5 %	-	ASTM D638
Coeficiente de fricción	0.11 0.16	- - -	ASTM D1894 - -
Factor de desgaste	34.0 10^-10 m³ h/N·m·h	-	-
Resistencia al impacto Izod con entalla	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 180/A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	25 kJ/m²	11.89 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	140 °C	284.0 °F	ASTM D648A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-1 V-1	- - -	UL 94 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.