# DENIFORM 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Vamp Tech | **Categoría** | Acetal (POM) Copolymer |
| **Carga/Filler** | 20% Fibra de vidrio | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

POM, 20% reforzado con fibra de vidrio, compuesto no ignífugo, buenas propiedades mecánicas.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Carga / Refuerzo** | Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.53 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Absorción de agua** | 0.80 % | - | ASTM D570 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 6500 MPa | 942747.0 psi | ASTM D638 |
| **Resistencia a la tracción** | 70.0 MPa | 10152.66 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 2.0 % | - | ASTM D638 |
| **Resistencia al impacto Izod con entalla** | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | ISO 180/A |
| **Resistencia al impacto Izod sin entalla** | 20 kJ/m² | 9.52 ft·lb/in² | ISO 180 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 155 °C | 311.0 °F | ASTM D1525 |
| **RTI Eléctrico** | 90.0 °C | 194.0 °F | UL 746 |
| **RTI Impacto** | 90.0 °C | 194.0 °F | UL 746 |
| **RTI Resistencia** | 90.0 °C | 194.0 °F | UL 746 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de secado** | 70.0 °C | 158.0 °F | - |
| **Tiempo de secado** | 3.0 hr | - | - |
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | 190 °C | 374.0 °F | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura del molde** | 90.0 °C | 194.0 °F | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.