DENISTAT Z 30C 3

Fabricante	Vamp Tech	**Categoría**	PPA
Carga/Filler	30% Fibra de carbono	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PPA 30% reforzado con fibra de carbono, resistividad superficial 10^3 ohm.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 30% Relleno por Peso	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.32 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	26000 MPa	3770988.0 psi	

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D638
Resistencia a la tracción	260 MPa	37709.88 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.5 %	-	ASTM D638
Resistencia al impacto Izod con entalla	5.5 kJ/m²	2.62 ft·lb/in²	ISO 180/A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	280 °C	536.0 °F	ASTM D648A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	270 °C	518.0 °F	ASTM D1525
RTI Eléctrico	150 °C	302.0 °F	UL 746
RTI Impacto	150 °C	302.0 °F	UL 746
RTI Resistencia	150 °C	302.0 °F	UL 746

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+3 ohms	-	ASTM D257

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	90.0 °C	194.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	315 °C	599.0 °F	-
Temperatura del molde	130 °C	266.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.