VAMPLUB F 00U 44TFGr

Fabricante	Vamp Tech	**Categoría**	PPS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PPS sin relleno con PTFE y grafito.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Lubricante de PTFE + Grafito	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.58 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo		-	ASTM D955
	0.60 %	-	-
	0.80 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	6000 MPa	870228.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.2 %	-	ASTM D638
Coeficiente de fricción	0.090 0.16	- - -	ASTM D1894 - -
Factor de desgaste	48.0 10^-10 m³ h/N·m·h	-	-
Resistencia al impacto Izod con entalla	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	110 °C	230.0 °F	ASTM D648A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	235 °C	455.0 °F	ASTM D1525

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-0 V-0	- - -	UL 94 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.