Dutral® CO 033

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EPDM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dutral® CO 033 es un polímero de etileno-propileno producido por polimerización en suspensión utilizando un catalizador Ziegler-Natta en la planta de producción de Ferrara, Italia. Se añade un antioxidante no manchante durante el proceso de producción. Características clave: Los elastómeros Dutral® se caracterizan por una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas, bajos valores de deformación permanente, buena resistencia a un gran número de productos químicos. Dutral® CO 033 es un copolímero semi-cristalino de bajo peso molecular caracterizado por una alta resistencia verde. Principales aplicaciones: Correas automotrices, cables, modificación de polímeros.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante	-	-
	Copolímero	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alta resistencia Bajo peso molecular Resistente a baja temperatura Semicristalino	- - - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Modificación de Plásticos Aplicaciones de Cable y Alambre	- - -	- - -
Formas	Fardo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	30 MU	-	-
Contenido de cenizas	wt%	-	-
Contenido de propileno	28.0 wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volátiles	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.