Dutral® TER 4437 WO

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EPDM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dutral® TER 4437 es un polímero de etileno - propileno - dieno producido por polimerización en suspensión utilizando un catalizador de Ziegler-Natta en la planta de producción de Ferrara en Italia. Se añade un antioxidante no manchante durante el proceso de producción. Características clave Los elastómeros Dutral® se caracterizan por una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas, bajos valores de deformación permanente, buena resistencia a un gran número de productos químicos. Dutral® TER 4437 WO es un terpolímero de muy alto peso molecular con contenido medio de dieno, extendido con un 40% de aceite parafínico. Gracias al aceite parafínico puro, Dutral® TER 4437 WO puede utilizarse ventajosamente en TPV. Se caracteriza por una alta capacidad de carga, una dispersión más fácil de los ingredientes durante la mezcla, buena estabilidad dimensional y baja elasticidad a temperaturas. Principales aplicaciones Automotriz, bienes mecánicos, electrodomésticos, TPV.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Antioxidante	-	-
	Dispersable	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Alta elasticidad	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
	Resistente a baja temperatura	-	-
	Terpolímero	-	-
	Peso Molecular Ultra Alto	-	
Usos	Electrodomésticos	-	-
	Aplicaciones automotrices	-	-
Formas	Fardo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	57 MU	-	-
Contenido de etilideno norborneno (ENB)	4.5 wt%	-	-
Tipo de aceite	40.0 phr	-	-
Contenido de cenizas	wt%	-	-
Contenido de propileno	32.0 wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volátiles	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.