Greenflex® ML 20 F

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Greenflex ML 20 F es un copolímero de acetato de vinilo de etileno (EVA) para moldeo por inyección de propósito general, cuando se requiere una buena resistencia a la ESCR. Se recomienda Greenflex ML 20 F para la producción de artículos flexibles.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Contacto Alimentario Aceptable Uso general Buena flexibilidad Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	- - - - -	- - - - -
Usos	Uso general	-	-
Certificaciones de organismos	EU Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.925 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.5 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de acetato de vinilo	7.0 wt%	-	Internal Method
Dureza Shore	 95 43	- - -	ISO 868 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	100 MPa	14503.8 psi	ISO 178

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	78.0 °C	172.4 °F	ISO 306/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	101 °C	213.8 °F	Internal Method

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	150 to 200 °C	302.0 - 392.0 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 30.0 °C	50.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.