Greenflex® ML 50 F

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Greenflex ML 50 F es un copolímero de acetato de vinilo de etileno (EVA) para moldeo por inyección, compounding y extrusión. Aplicación Principal Greenflex ML 50 F se recomienda para la producción de láminas espumadas y reticuladas para zapatos, muñecas, amortiguadores y juntas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Reticulable	-	-
	Espumable	-	-
	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
Usos	Compounding	-	-
	Espuma	-	-
	Calzado	-	-
	Juntas	-	-
	Hoja	-	-
	Juguetes	-	

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	EU Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Compounding Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.941 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.5 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de acetato de vinilo	19.0 wt%	-	Internal Method
Dureza Shore	 89 36	- - -	ISO 868 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 178

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	58.0 °C	136.4 °F	ISO 306/A
Temperatura de fusión	83.0 °C	181.4 °F	Internal Method

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
Temperatura del molde	10.0 to 30.0 °C	50.0 - 86.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.