Greenflex® MP 34 F

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Greenflex MP 34 F es un copolímero de acetato de vinilo de etileno (EVA) para aplicaciones de moldeo por inyección y compounding. Aplicación principal: Greenflex MP 34 F se recomienda para la producción de artículos con un alto grado de elasticidad, como juntas y tapas espumadas para vino.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Espumable Contacto Alimentario Aceptable Alta elasticidad	- - - -	- - - -
Usos	Tapas Compounding Espuma Juntas	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	EU Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Compounding Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.929 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de acetato de vinilo	9.0 wt%	-	Internal Method
Dureza Shore	 95 40	- - -	ISO 868 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	90.0 MPa	13053.42 psi	ISO 178

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	70.0 °C	158.0 °F	ISO 306/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	95.0 °C	203.0 °F	Internal Method

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.