Europrene® N 2860 GRN

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Europrene® N 2860 GRN es un copolímero de acrilonitrilo-butadieno polimerizado en frío de tecnología avanzada, fabricado en la planta de producción de PortoTorres en Italia. Durante el proceso de producción se añade un antioxidante no manchante. Europrene® N 2860 GRN se caracteriza por una excelente procesabilidad y resistencia al desgarro a alta temperatura, buena estabilidad dimensional tanto en calandrado como en extrusión. Los grados GRN muestran una mayor velocidad de curado, mayor flexibilidad a baja temperatura, mayor densidad de reticulación y mejores propiedades mecánicas, mejor resistencia al aceite y al combustible en comparación con los grados STD. La procesabilidad mejorada garantiza productos con baja suciedad en el molde y, por tanto, largas campañas de producción, menor desgaste del molde y menos controles de producción. La vulcanización puede realizarse con sistemas a base de azufre o con peróxidos. Las propiedades a baja temperatura pueden mejorarse añadiendo plastificantes polares como ésteres sintéticos de los ácidos adípico, sebácico o ftálico. Para mejorar la resistencia al calor, a la luz y al ozono, deben añadirse agentes protectores adecuados, como antioxidantes amínicos o fenólicos, en el proceso de formulación. Grado con velocidad de curado más rápida en comparación con el tipo estándar equivalente. Adecuado para aplicaciones de inyección (baja suciedad en el molde).

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Curado Rápido Resistente al combustible Buena estabilidad dimensional Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Rasgadura Flexibilidad a baja temperatura Resistente al aceite	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Apariencia	Amarillo	-	-
Formas	Fardo	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	60 MU	-	ASTM D1646
Contenido de acrilonitrilo	28.0 wt%	-	ASTM D3533
Contenido de cenizas	wt%	-	ASTM D5667
Ácido orgánico	wt%	-	ASTM D5774
Jabón	wt%	-	ASTM D5774
Materia volátil	wt%	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.