Extir® EH 5000

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Extir EH 5000 es un poliestireno expandible en forma de perlas esféricas de tamaño de partícula mediano-grande, con un bajo contenido de pentano como agente espumante. Extir no contiene CFC ni HCFC. Este grado se utiliza para la producción de moldes de forma grandes y moldes de bloques en ciclos de producción muy rápidos y sobre un amplio rango de densidad. Se caracteriza por un tiempo de maduración muy corto, incluso a alta densidad, excelente procesabilidad de moldeo, buena fusión, buen acabado superficial y muy buena estabilidad dimensional. Extir EH 5000 es un grado de ciclo muy rápido utilizado para la producción de moldes de gran tamaño y sección gruesa. También se puede utilizar para la producción de bloques de densidad media / alta. Los productos terminados exhiben alta fusión, alta resistencia al impacto / estrés mecánico, y una estabilidad dimensional sobresaliente. Aplicaciones típicas son: empaques industriales de gran tamaño o especiales empaques con excelentes propiedades de amortiguación para artículos electrónicos cascos internos para cascos de choque bloques de densidad media / alta para aislamiento térmico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado 2	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Expandable Ciclo de Moldeo Rápido Contacto Alimentario Aceptable Buena estabilidad dimensional Buena Procesabilidad Buena Acabado Superficial Alta resistencia al impacto Alta resistencia Aislante térmicamente	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Usos	Aplicaciones industriales Embalaje Cascos de seguridad Artículos deportivos	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	EU 90/128/EEC	-	-
Formas	Esferas	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0170 to 0.0800 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.02 g/cm³ 0.59 to 0.63 g/cm³	- - -	- - -
Tamaño de partícula	1.00 to 2.00 mm	0.03937 - 0.07874 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.