Europrene® N OZO 7033

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	PVC+NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Europrene® N OZO 7033 es una mezcla de copolímero de acrilonitrilo-butadieno y cloruro de polivinilo en la proporción 70/30. La etapa de fusión se logra completamente durante la mezcla mecánica, proporcionando así una resistencia excepcional contra el ozono y una buena resistencia al aceite, abrasión y fuego, junto con una excelente procesabilidad. Europrene® N OZO 7033 se caracteriza por una excelente procesabilidad en mezcladores internos y abiertos, alta resistencia a aceites y resistencia al fuego excepcional. Este grado exhibe un buen compromiso entre resistencia al ozono y rendimiento a bajas temperaturas. Particularmente adecuado para aplicaciones de extrusión e inyección, este grado se puede vulcanizar con sistemas a base de azufre o con peróxidos. Bandas transportadoras, suelas de zapatos de seguridad, fundas de cables, mangueras industriales y automotrices, pisos, mangueras contra incendios y todas las aplicaciones donde se requieren resistencia al fuego y al ozono junto con flexibilidad moderada a bajas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Retardante de llama Buena resistencia a la abrasión Buena Procesabilidad Flexibilidad a baja temperatura Resistente a baja temperatura Resistente al aceite Resistente al ozono Vulcanizable	- - - - - - - -	- - - - - -
Usos	Aplicaciones automotrices Cinturones/Reparación de cinturones Recubrimiento de cable Partes de transportadores Manguera Aplicaciones industriales	- - - - - -	- - - - - -
Formas	Fardo	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	75 MU	-	ASTM D1646
Contenido de acrilonitrilo	23.0 wt%	-	ASTM D3533
Contenido de cenizas	wt%	-	ASTM D5667
Materia volátil	wt%	-	ASTM D5668

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Relación NBR/PVC	70/30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.