Vi-Chem PVC V143-80E

Fabricante	Vi-Chem Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vi-Chem PVC V143-80E es un material de cloruro de polivinilo flexible. Está disponible en América del Norte para extrusión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	76	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	51.0 kN/m	-	ASTM D624

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	-6.0 %	-	ASTM D573
Cambio en la elongación última en aire	-8.0 %	-	ASTM D573
Cambio de masa en aire	%	-	ASTM D573

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexibilidad en frío	Pasa	-	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Inflamabilidad	SE	-	ISO 3795
Niebla	92.0	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estabilidad del color	4.00 to 5.00	-	Multiple Standards

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Intemperie en Florida	4.00 to 5.00	-	-
Calificación de olor		-	-
Suciedad	Pasa	-	-
Resistencia a las manchas		-	-
	Sin manchas	-	-
	Pasa	-	-
Weatherometer de xenón	4.00	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.