VICOTE® F809 Natural

Fabricante	Victrex plc	**Categoría**	PEEK
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Las calidades VICOTE F808 natural, F809 natural y F810Blk han sido formuladas específicamente para proporcionar un recubrimiento resistente con alta resistencia al desgaste y abrasión combinado con excelentes propiedades de liberación en sustratos ferrosos como aceros al carbono y aceros fundidos. Estas propiedades se mantienen a altas temperaturas donde otros recubrimientos de liberación podrían fallar. Las dispersiones VICOTE tienen un bajo nivel de extractables. Contacte a Victrex para más detalles. Las dispersiones VICOTE F808 natural, F809 natural y F810Blk son a base de agua, sin embargo, hay pequeñas cantidades de solventes presentes. Consulte la hoja MSDS correspondiente para más detalles. El polímero VICTREX® PEEK contenido en las dispersiones VICOTE, al igual que otras calidades no recubrimiento del polímero VICTREX PEEK, es termoplástico por naturaleza y exhibe flujo por encima de la temperatura de fusión. Cuando se procesan siguiendo las pautas correctas, los recubrimientos exhibirán las excelentes propiedades por las que el polímero VICTREX PEEK es conocido. Los productos VICOTE tienen excelente resistencia química. Consulte el folleto de Datos de Resistencia Química de Victrex para más detalles.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia química Buena Resistencia al Desgaste Alta resistencia al calor Bajos extractables Resistente	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 175.300	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento Pulverización	- -	- -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción	0.090	-	ASTM G133

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Adhesión por reticulado	0 0 0	- - - -	ISO 2409 - - -
Impacto directo	100.00 cm	- -	ISO 6272 -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	0.50 cm 2000 g	- 70.54 oz	- -
Dureza Konig (40,0 a 50,0 µm)	2.1 min	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.