

CENUSIL® M 380

Fabricante	Wacker Chemie AG	Categoría	Silicone
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Silicona, RTV-2 Fabricación de moldes, Procesamiento de plásticos y goma
Fabricación de moldes, Fabricación de moldes

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Fabricación de moldes Prototipado	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Blanco	-	-
Densidad	1.20 g/cm ³	-	ISO 2781
Viscosidad	15 Pa·s 15 Pa·s	- -	- ISO 3219 Brookfield

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	15	-	ISO 868
Resistencia a la tracción	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 37
Elongación a la tracción en rotura	300 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	10.0 kN/m	-	ASTM D624B
Contracción lineal	0.60 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.