ELASTOSIL® 5000

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Silicone Rubber, RTV-1 Selladores, Elástico, Construcción

Especificaciones Técnicas

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
Tasa de extrusión	500 ml/min	-	-
Consistencia	Sin hundimiento	-	ISO 7390
Tiempo de formación de piel	20.0 min	-	-
Módulo a la tracción	0.380 MPa	55.11 psi	ISO 8339
Resistencia a la tracción	0.700 MPa	101.53 psi	ISO 8339
Resistencia al desgarro	4.50 kN/m	-	ISO 34

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.