ELASTOSIL® A 07

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Silicone Rubber, RTV-1 Unión y sellado, Ingeniería mecánica y de plantas Unión y sellado, Iluminación Unión y sellado, Adhesivos y selladores Unión y sellado, Electrodomésticos Unión y sellado, Energías renovables Pequeños electrodomésticos, Electrodomésticos Calefacción y aire acondicionado, Electrodomésticos Calefacción y aire acondicionado, Ingeniería mecánica y de plantas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Adhesivos Unión Selladores	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Incoloro	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.980 g/cm³ 1.02 g/cm³	- - -	- DIN 51757 ISO 2781
Viscosidad	8.0 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	12 hr	-	-
Tiempo de formación de piel	3.0 min	-	-
Dureza Shore	20	-	ISO 868
Resistencia a la tracción	1.50 MPa	217.56 psi	ISO 37
Elongación a la tracción en rotura	300 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	4.00 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.