ELASTOSIL® E 50

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Goma de silicona, RTV-1 para unión y sellado, adhesivos y selladores para electrodomésticos, electrodomésticos pequeños, electrodomésticos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Adhesivos Unión Selladores	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Transparente	-	-
Densidad	1.07 g/cm³ 1.08 g/cm³	- - -	- ISO 1183 DIN 53217

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	50 Pa·s	-	DIN EN ISO 3219
Tiempo de curado	12 hr	-	-
Tiempo de formación de piel	10.0 to 15.0 min	-	-
Dureza Shore	35	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	3.60 MPa	522.14 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	350 %	-	DIN 53504
Resistencia al desgarro	3.50 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.