# ELASTOSIL® LR 3004/30 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Wacker Chemie AG | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Goma de silicona, piezas moldeadas LSR, técnica, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, automotriz, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, contacto alimentario, sellos moldeados de procesamiento de plásticos y cauchos, amortiguadores de vibración de procesamiento de plásticos y cauchos, automotriz y transporte

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Curado Rápido<br>Contacto Alimentario<br>Aceptable<br>Uso general | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices<br>Automotriz bajo el capó<br>Juntas<br>Membranas<br>Sellos<br>Válvulas/Piezas de válvula | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección<br>Moldeo por Inyección Líquida (LIM) | -<br>- | -<br>- |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Color** | Transparente | - | - |
| **Densidad** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Viscosidad** | 100 Pa·s | - | DIN 53019 |
| **Dureza Shore** | 30 | - | DIN 53505 |
| **Resistencia a la tracción** | 7.40 MPa | 1073.28 psi | DIN 53504 |
| **Elongación a la tracción en rotura** | 620 % | - | DIN 53504 |
| **Deformación permanente por compresión** | 9.0 % | - | DIN ISO 815-B |
| **Resistencia al desgarro** | 26.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **Resiliencia al rebote** | 60 % | - | DIN 53512 |
| **Rigidez eléctrica** | 23 kV/mm | - | DIN IEC 243 |
| **Resistividad volumétrica** | 5.0E+15 ohms·cm | - | DIN IEC 93 |
| **Factor de disipación** | 2.0E-4 | - | DIN VDE 0303 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.