ELASTOSIL® LR 3015/70 A/B

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Goma de silicona, sellos moldeados de LSR, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, automotriz, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, técnica, procesamiento de plásticos y cauchos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la Grasa Baja compresión Resistente al aceite	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Automotriz bajo el capó Juntas Sellos	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección Moldeo por Inyección Líquida (LIM)	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Beige	-	-
Densidad	1.34 g/cm³	-	ISO 1183
Viscosidad	600 Pa·s	-	DIN 53019
Dureza Shore	70	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	280 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	16 %	-	DIN ISO 815-B
Resistencia al desgarro	18.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.