ELASTOSIL® LR 3040/50 A/B

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Goma de silicona, piezas moldeadas LSR, contacto alimentario, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, técnica, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos, automotriz, procesamiento de plásticos y cauchos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Curado Rápido Contacto Alimentario Aceptable Buena Resistencia a la Rasgadura	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Automotriz bajo el capó Juntas Membranas Chupetes	- - - - -	- - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Sellos Válvulas/Piezas de válvula	- -	
Método de procesamiento	Moldeo por inyección Moldeo por Inyección Líquida (LIM)	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Transparente	-	-
Densidad	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
Viscosidad	450 Pa·s	-	DIN 53019
Dureza Shore	49	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	480 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	11 %	-	DIN ISO 815-B
Resistencia al desgarro	10.0 kN/m 40.0 kN/m	- - -	- ISO 34 ASTM D624B
Resiliencia al rebote	67 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.