ELASTOSIL® M 4643 A/B

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, RTV-2 prototipado rápido, procesamiento de plásticos y caucho, prototipado rápido, farmacéuticos y atención médica, fabricación de moldes, automotriz y transporte, prototipado rápido, fabricación de moldes de cuidado del hogar, fabricación de moldes de compuestos, prototipado rápido de construcción, fabricación de moldes automotriz y transporte, procesamiento de plásticos y caucho, fabricación de moldes, fabricación de moldes

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias Fabricación de moldes Productos Farmacéuticos Prototipado	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Moldeo por Inyección de Reacción (RIM)	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Gris	-	-
Densidad	1.31 g/cm³	-	ISO 2781
Viscosidad	25 Pa·s	-	ISO 3219
Tiempo de curado	12 hr	-	-
Vida útil en pote	90 min	-	-
Dureza Shore	48	-	ISO 868
Resistencia a la tracción	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
Elongación a la tracción en rotura	300 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624B
Contracción lineal	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.