ELASTOSIL® P 7616-195 A/B

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, RTV-2 Prótesis mamarias externas, Farmacéuticos y atención médica

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biocompatible	-	-
	Libre de BPA	-	-
	Transpirable	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Buena Esterilización	-	-
	Buena Estabilidad Térmica	-	-
	Alta permeabilidad al gas	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
	Bajo a ningún olor	-	-
	Bajo a Ninguna Absorción de Agua	-	-
	No tóxico	-	
	Resistente al vapor	-	
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones Médicas/Sanitarias	-	-
	Productos Farmacéuticos	-	-
	Prótesis	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	12 min	-	DIN 16945
Vida útil en pote	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.