ELASTOSIL® R 420/50

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, suspensiones de tubo de escape HTV, amortiguadores de vibraciones automotrices y de transporte, membranas automotrices y de transporte, extrusiones automotrices y de transporte, técnicas, procesamiento de plásticos y caucho, partes extruidas; contacto con agua potable y aguas residuales, procesamiento de plásticos y caucho, partes moldeadas, técnicas, procesamiento de plásticos y caucho, partes moldeadas; contacto con agua potable y aguas residuales, procesamiento de plásticos y caucho, partes moldeadas, contacto con alimentos, procesamiento de plásticos y caucho, partes moldeadas, automotriz, procesamiento de plásticos y caucho

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia a la Rasgadura	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Compounding Juntas Membranas Aplicaciones de Agua Potable Perfiles Sellos Válvulas/Piezas de válvula	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Método de procesamiento	Calandrado Moldeo por compresión Extrusión Moldeo por Prensa Extrusión de Perfil	- - - - -	- - - - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Transparente	-	-
Densidad	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	52	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	600 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	36 %	-	DIN ISO 815-B
Resistencia al desgarro	39.0 kN/m	-	ASTM D624B
Resiliencia al rebote	46 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.